BASWA Prime

2023 / 1

Produktbeschreibung und Anwendungsbereiche

Organisch gebundener, schalldurchlässiger Akustikputz zur Grundbeschichtung für BASWA Akustiksysteme.

Produktdaten

Artikelnummer	a002b: BASWA Prime im 50 Liter Eimer a002c: BASWA Prime in Karton Box
Material	Akustikbeschichtung auf Basis von polymeren Bindemitteln mit mineralischen Füllstoffen
Korngrösse	0.5 – 1.0 mm
Verbrauch pro m²	1.75 – 2.4 kg/m²
Farbe	Grauweiß
Gewicht / Inhalt	a002b: Liefergewicht Brutto (inkl. Eimer): ca. 14.0 kg Angemischt ca. 19.0 kg Netto a002c: Liefergewicht Brutto: ca. 13.1 kg Angemischt ca. 19.0 kg Netto

BASWA acoustic AG Marmorweg 10 CH-6283 Baldegg T +41 (0)41 914 02 22 info@baswa.com **www.baswa.com**

Lagerung	Vor Frost schützen, originalverpackt aufbewahren Lager- / Transporttemperatur zwischen +5 °C und 30 °C Vor Direkter Sonneneinstrahlung schützen Trocken und auf Paletten lagern Bei optimalen Bedingungen bis zu **12 Monate** haltbar

Lieferung

Lieferform	Eimer oder Karton Box (350 mm x 350 mm x 300 mm)
Lieferinformationen	Unsachgemäßer Transport kann zu Schäden führen

Für weitere Lieferinformationen kontaktieren Sie bitte BASWA acoustic AG, T +41 (0)41 914 02 22.

Materialzubereitung

1. Benötigte Menge sauberes Wasser (ca. 4.0 – 5.0 Liter) bis zur Markierung in den Eimer füllen.
2. Bindemittelkonzentrat hinzufügen und mit dem Wasser im Eimer gründlich verrühren (mind. 30 sec).
3. Anschliessend den Sack mit Leichtfüllstoff dazu geben und zu einer cremigen Masse anmischen.

Hinweis: Detaillierte Anweisung zur Materialzubereitung im Eimer / Box.

Verarbeitung

1. BASWA Prime mit der rostfreien 3 mm x 3 mm (BASWA Basic System - auch 4 mm x 4 mm Zahntraufel möglich) oder 6 mm x 6 mm Zahntraufel (BASWA DTG System) auf die bereits geklebte und plan eben geschliffene Oberfläche vollflächig auftragen und plan eben glätten (Größe der Zahntraufel abhängig von Untergrund- und Einbausituation).
2. Nach ausreichender und vollständiger Trocknung, Oberfläche plan schleifen (Trocknungszeit und Raumbedingungen beachten -> mind. 24 Std / mm Schichtdicke).
3. Anschließend die plan geschliffene Oberfläche nach den aktuellsten BASWA Verarbeitungsrichtlinien mit BASWA Akustikputz (BASWA Base / Fine / Top / Casual) fugenlos beschichten.

Rechtlicher Hinweis

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch BASWA erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig an BASWA übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt jeweils das aktuellste Produktdatenblatt, welches bei uns angefordert werden kann.