

BASWA Fix K

2016/1



Description du produit et domaines d'utilisation

Colle plâtre / masse d'enduit bonifié avec du plastique pour coller directement des panneaux acoustiques sur les plafonds et les murs sans fixations supplémentaires sur:

- Plaques de parement en plâtre / Panneaux de fibres-ciment ou plaques de plâtre armées de fibres
- Enduits de fond ou de compensation contenant du plâtre
- Béton traité avec un pont adhésif correspondant
- Non directement utilisable sur du béton brut ou des couches de peinture!

Caractéristiques du produit

Base de produit	Plâtre, carbonate de calcium, résine et différents additifs
Numéro d'article	a276
Valeurs de mesure	Besoin d'eau env. 16 litres par sac (65% du poids du matériau) Adhérence par traction env. 0.09 N/mm ² (cassure dans EPS) Répartition de la taille des grains (valeur μ): Résidus dans le tamis de test de 200 μ m <1 %
Classe de feu	A1
Coloris	Blanc / Beige

Stockage	Protéger du gel, Conserver dans son emballage d'origine Transport/ Stockage entre +5°C et 30°C Protéger des rayons du soleil Stocker dans un endroit sec et sur palettes En conditions optimales, se conserve jusqu'à 12 mois
-----------------	---

Livraison

Unité/Poids	Sac de 25 kg net
Unité d'emballage/Unité/Poids	1 europalette/ 50 pièces/1300 kg, brut
Remarque de transport RID/ADR	Aucune classe de risque

Pour de plus amples informations sur la livraison, veuillez contacter BASWA acoustic AG,
T +41 (0)41 914 02 22.

Préconisations d'utilisation

Utilisation

Conditions	Plage de température : +5°C à +30°C Le système doit être protégé contre la pluie battante, le rayonnement du soleil, les courants d'air et un séchage trop rapide.
Support	Sec, libre de saleté et de poussière. Il faut enlever les enduits reposant sur du creux, ainsi que les anciennes couches de couleurs en cas de mauvaise adhérence ou de fort farinage. Dans le cas de supports critiques : demander un conseil technique.
Couche primaire	Pas nécessaire dans le cas de supports adaptés. Selon les fabricants, traiter préalablement les plaques de parement en plâtre avec une couche primaire pénétrant en profondeur.
Préparation	Mélanger BASWA Fix K avec de l'eau propre et froide. La masse d'enduit de colle plâtre doit être traitée dans l'espace d'une heure et demie. Le matériau qui a pris ne doit plus être à nouveau mélangé/dilué. Besoin d'eau env. 16 litres par sac (env. 65% du poids du matériau).
Consommation (pour une denture 3 x 3 mm)	2–2.5 kg/m ²
Remarque d'utilisation	Il faut observer, d'une façon générale, les directives de traitement de BASWA en vigueur. Faire pénétrer, en raclant vers l'arrière avec une lisseuse crantée (denture minimale 3 mm) dans les fibres de laine minérale. Il est interdit de coller en patouillant ou de coller des âmes, et d'étaler la colle sur le support. Il est permis d'égaliser simultanément et partiellement le support (collage humide sur humide).

Volume de traitement approximatif	Pour la préparation de la colle et le collage des panneaux acoustiques env. 6–7 Min./m ²
Temps de prise / de séchage	Dur en 1–1.5 heure Sec en 1 jour pour 2 mm de couche (à 20°C / 50% Δ rel.)

Remarques générales



Aucun – Ce produit est classifié selon les critères UE comme «préparation sans danger»
Aucune irritation de la peau n'est connue à part l'effet mécanique de particules solides pour les yeux. Vous trouverez de plus amples informations concernant la sécurité pendant le transport, le stockage et le maniement ainsi que l'enlèvement et l'élimination des déchets dans la fiche technique de sécurité BASWA (www.baswa.com).

Remarque juridique

Les indications précédentes, notamment les propositions de traitement et d'utilisation de nos produits reposent sur nos connaissances et nos expériences en cas normal, à condition que les produits aient été stockés et utilisés dans les règles. Du fait de la diversité des matériaux, des supports et de la variété des conditions de travail, on ne peut déduire une garantie de résultat d'un travail ou une responsabilité juridique, pour quelque raison de droit que ce soit, ni des présentes remarques, ni d'un conseil oral, sauf et dans la mesure où nous nous serions coupables d'un acte malveillant ou d'une négligence grossière. Dans ce contexte, l'utilisateur doit apporter la preuve qu'il a transmis par écrit à BASWA, en tant utile et de façon exhaustive, toutes les connaissances qui sont nécessaires à une évaluation appropriée et de nature à obtenir un succès BASWA. L'utilisateur doit vérifier que les produits conviennent à l'usage prévu. Sous toutes réserves de modifications des spécifications des produits. Tenir compte des droits de propriété industriels de tiers. Nos conditions de vente et de livraison s'appliquent par ailleurs. C'est la fiche technique de produits la plus récente pouvant nous être demandée qui fait foi.