

BASWafix C

2012/1



Produktbeschreibung und Anwendungsbereiche

Mineralischer Klebemörtel zum direkten Aufkleben von BASWaphon Akustikplatten an Decken und Wände ohne zusätzliche mechanische Befestigung auf:

- Beton
- Zementhaltige Grund- oder Ausgleichspütze
- Zementfaserplatten (AQUAPANEL®) / bedingt auf Gipskartonplatten
- Nicht direkt einsetzbar auf Gipsputze oder Farbanstriche!

Produktdaten

Bindemittelbasis	Portlandzement
Artikelnummer	a315
Zuschläge	Calcitische Zuschläge (Körnung bis 0.5 mm), abgestimmte Zusätze
Messwerte	Haftzugfestigkeit auf Beton ca. 0.09 N/mm ² (Bruch in EPS) μ-Wert ca. 30
Farbton	Zementgrau
Lagerung	In trockenen Räumen möglichst auf Lattenrost oder Paletten bei Raumtemperatur in Originalverpackung mindestens 6 Monate

Lieferung

Einheit/ Gewicht	Sack à 25 kg
Verpackungseinheit/ Stück/ Gewicht	1 EURO-Palette / 40 Stk / 1025 kg, brutto
Transporthinweis RID/ ADR	Keine Gefahrenklasse

Für weitere Lieferinformationen kontaktieren Sie bitte BASWA acoustic AG, T +41 (0)41 914 02 22.

Anwendungsvorschriften

Verarbeitung

Bedingungen	Temperaturbereich: +5°C bis +30°C System muss vor Schlagregen, Sonneneinstrahlung, Zugluft und zu schnellem Austrocknen geschützt sein.
Untergrund	Frei von Schmutz, Staub. Hohlliegende Verputze, sowie alte Farbanstriche sind bei schlechter Haftung oder starker Kreidung zu entfernen. Bei kritischen Untergründen: technische Beratung anfordern.
Grundierung Haftung	Nicht notwendig bei geeigneten Untergründen Gipskartonplatten mit Tiefengrundierung vorbehandeln.
Zubereitung	BASWAfix C mit sauberem und kaltem Wasser mischen. Der gemischte Klebemörtel muss innert 2 Stunden verarbeitet werden. Abgebundenes Material darf nicht wieder angerührt/ verdünnt werden. Wasseranspruch ca. 8.5 Liter pro Sack
Verbrauch (bei 6 x 6 mm Zahnung)	3.5 – 4.0 kg / m ²
Verarbeitungshinweis	Generell gilt es unsere allgemein gültigen BASWA Verarbeitungsrichtlinien zu beachten. Kleber mit Zahntraufel (mind. Zahnung 5 mm) rückwärtig der Akustikplatten in die Mineralwollfasern einrackeln. Patschen- und Stegverklebung, sowie das Aufziehen des Klebers auf dem Untergrund sind verboten. Zeitgleiches, partielles ausgleichen des Untergrundes (Nass in Nass Verklebung) ist gestattet.
Approximativer Verarbeitungsaufwand	Für Zubereitung des Klebers und Verklebung der Akustikplatten ca. 6–7 min./m ²

Allgemeine Hinweise



Reizt die Atmungsorgane und die Haut. Staubentwicklung vermeiden. Bei Augenkontakt besteht die Gefahr ernster Augenschäden. Beim Mischen und Verarbeiten Schutzbrille und Schutzhandschuhe tragen. Weitere Informationen zur Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem BASWA Sicherheitsdatenblatt (www.baswa.com).

Rechtlicher Hinweis

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemässen und erfolgversprechenden Beurteilung durch BASWA erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig an BASWA übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt jeweils das aktuellste Produktdatenblatt, welches bei uns angefordert werden kann.